

<b>HDPE High density polyethylene</b>			
<b>Caratteristiche</b>	<b>Tet Method</b>	<b>UDM</b>	<b>Valore</b>
<b>Densità</b>	DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	0,95
<b>Contenuto di riempitivo</b>		%	-
<b>Modulo di tensione</b>	DIN EN ISO 527	Mpa	1300
<b>Resistenza alla trazione</b>	DIN EN ISO 527	Mpa	> 25
<b>Allungamento alla rottura</b>	DIN EN ISO 527	%	> 100
<b>Forza di impatto di charpy</b>	DIN EN ISO 179-1eU	kJ/m <sup>2</sup>	k. B.
<b>Durezza</b>	ISO 868	Shore D	65
<b>Vicat temperatura di addolcimento</b>	ISO 306 / A50	°c	125
<b>Resistenza di superficie</b>	LabeOHM apparatus	Ω	> 1014
<b>Standard di infiammabilità</b>	Su richiesta		
<b>Stabilizzazione ai raggi UV</b>	Su richiesta		
<b>Dilatazione Termica</b>	DIN 53752 10-4 x K	10 <sup>-4</sup> x K <sup>-1</sup>	1,5 - 2,0