

Proprietà	Normativa	Unità di misura	Valore
<i>Fisiche</i>			
Densità	DIN EN ISO 1183-1	Kg/m ³	550-700
Assorbimento d'acqua	EN ISO 62	%	< 1
<i>Meccaniche</i>			
Resistenza alla trazione	DIN EN ISO 527-1/2	MPa	< 17
Modulo di flessione	EN ISO 178	MPa	< 900
Durezza della superficie	ISO 868	Shore D	50
Coefficiente di espansione lineare	DIN EN ISO 75-2	Mm/(m*K)	0,05
<i>Termiche</i>			
Temperatura massima di servizio	---	°C	55
<i>Reazione al fuoco</i>			
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Rating	C-s3-d0 (non facilmente infiammabili)